

## 产品信息:



# F2350P

## Paryls® Polyethersulfone(PES)

### 产品描述 Descriptions

未填充, 中等粘度、粉末状产品, 一般应用于耐高温涂料配方、涂层、特种粘合剂等。

### 产品特性 Features

- 尺寸稳定性良好
- 良好的抗蠕变性
- 良好的强度
- 良好的粘结性
- 耐水解
- 阻燃性
- 耐化学性良好
- 高耐热

### 产品应用 Applications

- 不粘锅涂料
- 特种粘合剂
- 高温防腐涂层
- 高温涂料

性能 <sup>1</sup> Properties	测试方法 Test Method	测试条件 Test Conditions	单位 Unit	典型值 <sup>1,2</sup> Values
<b>物理性能 Physical</b>				
分子量 Molecular Weight	内部方法	DMF	g/mol	45000~48000
分子量分布 Mw/Mn	内部方法	DMF	/	4.1
旋转粘度 Rotational Viscosity	内部方法	35% (w/w) DMAC, 30℃	mPa·s	700~900
盐含量 Residual NaCl	内部方法	/	ppm	281
粒径 Particle Size	内部方法	D50	μm	830
<b>其它 Others</b>				
密度 Density	ISO1183	/	g/cm <sup>3</sup>	1.37
含水量 Moisture	内部方法	封装	%	0.75

注:

- 1、数据为未着色产品在 23℃ 的环境下的典型值, 只作为客户使用的参考, 不作为品质指标最低值或最高值的保证及其它任何用途的保证。
- 2、不同颜色的产品的性能可能会有不同。

### 注意

本资料内容基于我司目前掌握的知识和经验。由于存在诸多因素可能影响我们产品的应用和加工, 因此本公司不排除用户进行试验研究的必要。本资料也不保证具体应用的适应性或某些性能的可靠性。这里的任何描述、图纸、照片、数据、大小、重量等可能不事先通知而更改, 但不包括已经达成一致的合同。



地址: 中国广东省江门市外海高新区龙溪路 291 号  
Add: No.291 Longxi Road, Hi-Tech Zone, Jiangmen, Guangdong, P.R.China  
Tel (电话): 86-0750-3697268  
Fax (传真): 86-0750-3697268  
Email (邮箱): [sales@china-uj.com](mailto:sales@china-uj.com)  
Website (网址): [www.china-uj.com](http://www.china-uj.com)