

产品信息:

F2050M

Paryls® Polyethersulfone(PES)



产品描述 Descriptions

未填充, 高粘度、颗粒状产品, 特别适用于制造多孔过滤膜等产品。

产品特性 Features

- 尺寸稳定性良好
- 良好的抗蠕变性
- 良好的强度
- 耐化学性良好
- 耐水解
- 阻燃性
- 良好的电气性能
- 高耐热

产品应用 Applications

- 多孔过滤膜
- 汽车电子
- 商用设备
- 电器元件
- 微波炉炊具
- 食品服务领域

性能 ¹ Properties	测试方法 Test Method	测试条件 Test Conditions	单位 Unit	典型值 ^{1,2} Values
分子量 Molecular Weight				
分子量 Mw	内部方法	DMF	g/mol	65000-85000
Mw/Mn	内部方法	DMF	/	≤3.5
环状低聚体 LCD	内部方法	DMF	%	≤1.8
其它 Others				
密度 Density	ISO1183	/	g/cm ³	1.37
饱和吸水率 Moisture Absorption	ISO62	23°C,50%RH	%	0.8

注:

- 1、数据为未着色产品在 23°C 的环境下的典型值, 只作为客户使用的参考, 不作为品质指标最低值或最高值的保证及其它任何用途的保证。
- 2、不同颜色的产品的性能可能会有不同。

安全

从我们经验和资料得知, 正确的处理和合理的应用产品不会有任何健康危险。

在正常条件下使用时, 人体吸入、眼部及皮肤接触都没有特别问题。不过, 在处理、储存、使用或弃置这些树脂时仍须谨慎小心。工作场所应保持整洁, 以避免粉尘聚积。在加工操作中, 应尽量避免接触熔融的树脂。

塑料树脂产品在制造过程会产生粉尘和气体。对注塑件进行锯、锉、打磨等操作时产生的粉尘可能会刺激眼睛和上呼吸道。在多尘的生产环境中, 建议操作工人使用经有关部门认可的呼吸器或面罩。

进一步安全资料请查看各产品的安全数据表MSDS。

注意

本资料内容基于我司目前掌握的知识和经验。由于存在诸多因素可能影响我们产品的应用和加工, 因此本公司不排除用户进行试验研究的必要。本资料也不保证具体应用的适应性或某些性能的可靠性。这里的任何描述、图纸、照片、数据、大小、重量等可能不事先通知而更改, 但不包括已经达成一致的合同



地址: 中国广东省江门市外海高新区龙溪路 291 号

Add: No.291 Longxi Road,Hi-Tech Zone,Jiangmen,Guangdong,P.R.China

Tel (电话): 86-0750-3697268

Fax (传真): 86-0750-3697268

Email (邮箱): sales@china-uju.com

Website (网址): www.china-uju.com

携手优巨 志存高远

GO WITH UJU AND AIM FOR THE BEST

更新日期: 2021.9.27